



Technický list

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV

Popis produktu

Vlastnosti	Vodou ředitelná, pastovitá, rychleschnoucí a snadno zpracovatelná hydroizolace na čelní hrany <ul style="list-style-type: none">» Transparentní ochrana koncových povrchů proti vlhkosti» Jednosložková» Jednoduché nanášení» Pro krycí a prosvětlovací nátěrové konstrukce» Lze přetírat všemi vodou ředitelnými mezivrstvami i vrchními nátěry Berger-Zobel» Kompatibilní s řadou produktů [Z] ZowoTec® a [Z] DecoTec®
Oblast použití	Čelní hrany u rozměrově stálých dřevěných dílů (např. okna, dveře) v interiéru a exteriéru, stejně jako rozměrově nestálé díly v exteriéru

Technické údaje

Pojivová báze	Akrylát
Barva	Bezbarvý
Hustota	Cca 1,1 g/ml
Viskozita	Tixotropní

Technické pokyny ke zpracování

Postup nanášení	Nátěr Izolace čelních hran ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV se nanáší na dřevo s koncovou strukturou po základním nátěru
Viskozita zpracování	Přípravek je připraven k okamžitému použití, v případě potřeby zředte vodou (nejlépe deionizovanou vodou).
Podmínky zpracování	<ul style="list-style-type: none">» Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty» Vlhkost dřeva cca 13 %» Cca 20 °C pro podklad, materiál a prostředí, cca 50% relativní vlhkost vzduchu» Nezpracovávat při teplotách pod 15 °C nebo nad 30 °C» Materiál před použitím dobře promíchejte, zabraňte přístupu vzduchu» Přetíratelné po cca 0,5 a 1 hodině» Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Vždy dbejte na dostatečnou regulaci teploty a výměnu vzduchu
Doba schnutí: (20 °C / relativní vlhkost 50%)	
Čištění pracovních pomůcek	Okamžitě po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Standardní struktura nátěru

[Z] ZowoTec®	[Z] ZowoTec® Impregnace [Z] ZowoTec® Základní nátěr průhledný nebo krycí ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV [Z] ZowoTec® Mezivrstva průhledná nebo krycí [Z] ZowoTec® Vrchní nátěr průhledný nebo krycí
--------------	--



Technický list

[Z] DecoTec®

[Z] ZowoTec® Impregnace

[Z] DecoTec® Základní nátěr průhledný nebo krycí

ZowoSmart 5012 EndGrain Seal HV

[Z] DecoTec® Mezivrstva průhledná nebo krycí

[Z] DecoTec® Vrchní nátěr průhledný nebo krycí

Balení přípravku

2,5 litru

Doplňující informace

Zvláštní upozornění

» Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamance nelze brát zřetel.

» Každou vrstvu a barevný tón zpracovávejte ze stejné šarže!

» Dodržujte strukturu vrstev nátěru Berger-Zobel!

Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 18 měsíců na chladném, ale nemrznoucím místě.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Informace týkající se bezpečnostní a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možnostem zpracování musí být vyloučena závaznost a odpovědnost. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání platnost