Berger-Zobel GmbH · Coating Systems
Maybachstr. 2 · D-67269 Grünstadt
+ 49 63 59 / 80 05 - 500
+ 49 63 59 / 80 05 - 177
info@berger-zobel.de
www.berger-zobel.de

Technický list

[Z] ZowoSmart® 5070
MattingAgent

Popis produktu

Vlastnosti

Matovací pasta ke snížení lesku bez obsahu rozpouštědel

» Jednosložkové
» Ke snížení lesku lazurových a krycích vrchních nátěrů
» Kompatibilní s programem [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® a [Z] ZowoTec®

Oblast použití

Pro stavební dílce z PVC a dřeva, jako jsou např. okna, domovní dveře, srubové a zahradní domky, a rovněž fasády v interiéru i exteriéru, bez kontaktu s terénem.

Technické údaje

Báze výrobku	Polymočovina ve vodném přípravku
Barva	Bílá / po zpracování bezbarvá
Viskozita	Tixotropní
Hustota	Cca 1,07 g/ml

Technické pokyny ke zpracování

Postup nanášení

» **Před použitím** přípravek [Z] ZowoSmart 5070® **velice dobře promíchejte**, zabraňte vzniku vzduchových bublin.
» Přípravek [Z] ZowoSmart 5070® se přidává k základnímu laku maximálně v 5% podílu.
» Snížení více než o jeden stupeň lesku nedoporučujeme.
» Přidáním 5% podílu do základního laku je stupeň lesku snížen o jeden stupeň.
» Snížení stupně lesku se vždy vztahuje k základu nastavenému z výroby.

Výchozí stupeň lesku	**+ 5 % [Z] ZowoSmart® 5070**
pololesk	saténový lesk
saténový lesk	mat
mat	tupý mat

» Stupeň lesku „saténový mat“ zkonzultujte s technickým oddělením společnosti Berger-Zobel.
» 1 litr přípravku [Z] ZowoSmart 5070® na 20 litrů základního laku odpovídá 5 %.
» Zapracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru, např. v rámci homogenizace barvy po dávkování pigmentových past.

Viskozita při zpracování	Připraveno k okamžitému použití
Čištění pracovních pomůcek	Ihned po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Varianty balení

1 litr

Doplňující informace

Zvláštní upozornění

» Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Berger-Zobel GmbH · Coating Systems
Maybachstr. 2 · D-67269 Grünstadt
+ 49 63 59 / 80 05 - 500
+ 49 63 59 / 80 05 - 177
info@berger-zobel.de
www.berger-zobel.de

Technický list

» Každou vrstvu a barevný odstín zpracovávejte ze stejné šarže!

» Dodržujte jednotlivé vrstvy nátěru podle systému ZOBEL!

Minimální trvanlivost	V neotevřeném původním obalu 12 měsíců na chladném místě bez výskytu mrazů.
Bezpečnostní pokyny	Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Důležité údaje týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možností zpracování však musí být závaznost a odpovědnost vyloučeny. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání platnost.