



Technický list

ZowoSmart 5080 V-Joints ProtectX

Popis produktu

Vlastnosti

Transparentní jednosložkový těsnicí prostředek na bázi vody pro V-drážky

- » Bez obsahu VOC
- » Lze rychle přetřít
- » Hladká konzistence pro snadnou aplikaci do V-drážky
- » Pro krycí a prosvětlovací nátěrové konstrukce
- » Lze přetřítat všemi vodou ředitelnými mezivrstvami i vrchními nátěry Berger-Zobel

Oblast použití

V-drážky pro rozměrově stabilní dřevěné komponenty (např. okna, dveře) v interiéru a exteriéru.

Technické údaje

Na bázi pojiva

Akrylát

Barva

- » Bezbarvý, transparentní.
- » Bílá barva při aplikaci pro lepší viditelnost, ochrana V-drážek zasychá bezbarvě.

Hustota

Cca 1,1 g/ml

Úbytek, změna objemu během sušení

Cca 30 %

S možností roztažení a stažení

Max. 15 %

Viskozita

Pastovitá

Technické pokyny ke zpracování

Postup nanášení

- » ZowoSmart 5080 V-Joints ProtectX do V-drážek po základním nátěru
- » Přiložte pistoli s kartuší k drážce se základním nátěrem a mírným tlakem naneste ochranný prostředek na drážky.
- » Nanesené množství důkladně opracujte špachtlí upravenou na V-drážku nebo vyhladte prstem.
- » Sousední plochy udržujte mimo dosah těsnicí hmoty.

Viskozita zpracování

Připraveno k okamžitému použití.

Podmínky zpracování

Pro zajištění excelentní přilnavosti k podkladu je nutné boky drážky správně připravit:

- » Podklad musí být suchý, čistý, nosný a bez látek způsobujících oddělování na materiálu
- » Vlhkost dřeva cca 13 %
- » Cca 20 °C pro podklad, materiál a prostředí, cca 50 % relativní vlhkost vzduchu.
- » Nezpracovávat při teplotách pod 15 °C nebo nad 30 °C
- » Zabraňte trojstrannému přilnutí, aby se těsnicí prostředek mohl volně pohybovat mezi oběma boky drážky a aby nebyla narušena absorpce pohybu těsnicího prostředku!
- » Lze přetřítat po cca 120 minutách
- » Příliš brzké přetření může způsobit vznik trhlin v dalších vrstvách a v ochranném prostředku na drážky.

Doba schnutí:

(20 °C / relativní vlhkost 50 %)



Technický list

» Doba schnutí závisí na rozměrech drážky a okolních podmínkách.
Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Vždy dbejte na dostatečnou regulaci teploty a výměnu vzduchu

Čištění pracovních pomůcek

Okamžitě po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Balení přípravku

310 ml kartuše

Doplňující informace

Zvláštní upozornění

» Dodržujte strukturu vrstev nátěru ZOBEL!

Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 18 měsíců na chladném místě bez výskytu mrazů.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Důležité údaje týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možnostem zpracování musí být vyloučena závaznost a odpovědnost. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání svoji platnost.