



Technický list

[Z] ZowoSmart® 5102 ProtectiveEmulsion

Popis produktu

Vlastnosti Emulze na vodní bázi pro zachování hodnoty lakovaných povrchů a jejich politory.

- » Šetrné k přírodě
- » Ochranná emulze vytváří film, který odpuzuje vodu a nečistoty
- » Působí proti zvětrávání způsobenému sluncem, větrem a deštěm
- » Osvěžuje intenzitu barvy a dodává jí nový lesk
- » Používá se v kombinaci s čističem [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner
- » Kompatibilní s vrchními nátěry [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® a [Z] ZowoTec®

Oblast použití Díly z dřeva a plastu ošetřené laky a lazurami Berger-Zobel, například okna, dveře, vrata. Čistič lze použít jak v exteriéru, tak v interiéru.

Technické údaje

Barva bělavá-průhledná
Stupeň lesku Hedvábný lesk (cca 30 jednotek lesku)
Hustota Cca 1 g/ml
Viskozita 11 ± 1 sekunda (DIN 53211-4 / 20 °C)

Technické pokyny ke zpracování

Zpracování

- » Ochrannou emulzi před použitím protřepejte.
- » Před nanášením ochranné emulze ošetřovaný povrch předčistěte čističem [Z] ZowoSmart® 5101 Cleaner. Povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty.
- » [Z] ZowoSmart® 5102 nenanášejte při přímém slunečním svitu nebo na vyhřívané povrchy. Optimální teplota pro zpracování je v rozmezí od 12 do 25 °C.
- » Ochrannou emulzi nanášejte rovnoměrně na povrch houbičkou nebo měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, a nechte zaschnout. Suchý povrch vyleštěte rovnoměrnými krouživými pohyby pomocí suchého, měkkého hadříku, který nepouští vlákna.
- » Aby se předešlo rozdílům v lesku, musí být ochranná emulze aplikována na celý povrch.
- » Lesk matných nátěrů se zvyšuje při použití přípravku [Z] ZowoSmart® 5102
- » V exteriéru se doporučuje nanášet každých šest měsíců.
- » U čerstvě natřených povrchů doporučujeme postupovat pomalu. Čištění a ošetřování povrchů až po cca 6 týdnech!

Spotřeba Cca 40 ml/m²

Doba schnutí:
(20 °C / relativní vlhkost 50%)

- » Cca 20 minut
- » Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Vždy dbejte na dostatečnou regulaci teploty a výměnu vzduchu



Technický list

Balení přípravku

0,5 litr

Doplňující informace

Označení VOC

Mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010)
Produkt obsahuje maximálně < 130 g/l VOC

Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 24 měsíců na chladném, ale nemrznoucím místě.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Informace týkající se bezpečnostní a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možnostem zpracování musí být vyloučena závaznost a odpovědnost. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání platnost.