



Technický list

[Z] ZowoSmart® BrushX Plus

Popis produktu

Vlastnosti	<p>Přísada do nátěru</p> <ul style="list-style-type: none">» Modifikátor pro nanášení štětcem» Jednosložková» Jednoduché nanášení» Příklad pro natírání štětcem prodlužuje dobu zpracovatelnosti, snižuje viskozitu a zlepšuje roztíratelnost nátěrů určených pro aplikaci stříkáním
------------	--

Oblast použití	Vrchní nátěry Berger-Zobel
----------------	----------------------------

Technické údaje

Pojivová báze	Akrylát
Barva	Bělavá
Hustota	Cca 1,02 g/ml
Dodávaný stav	Řídce tekoucí složení, připravené k použití

Technické pokyny ke zpracování

Postup nanášení	<ul style="list-style-type: none">» Přísadu před použitím promíchejte nebo protřepejte» [Z] ZowoSmart® BrushX Plus se míchá s 5% (60 g/1 litr vrchního nátěru)» Ve výjimečných případech lze přidat 10% [Z] ZowoSmart® BrushX Plus.» Zpracování do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru, například v rámci homogenizace barvy po dávkování pigmentových past <p>Přípravek je připraven k okamžitému použití.</p>
Viskozita zpracování Doba schnutí: (20 °C / relativní vlhkost 50 %)	<ul style="list-style-type: none">» Příklad pro zvýšení kvality nátěru prodlužuje dobu schnutí a tvorbu blokové odolnosti vrchního nátěru.» Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Vždy dbejte na dostatečnou regulaci teploty a výměnu vzduchu
Čištění pracovních pomůcek	Okamžitě po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Systémové produkty

Schválené vrchní nátěry pro míchání se [Z] ZowoSmart® BrushX Plus

[Z] ZowoTec® 420	[Z] ZowoTec® 421	[Z] ZowoTec® 425	[Z] ZowoTec® 426	
[Z] ZowoTec® 444	[Z] ZowoTec® 480	[Z] ZowoTec® 484	[Z] ZowoTec® 485	

Balení přípravku

1 litr

Doplňující informace

Zvláštní upozornění	<ul style="list-style-type: none">» Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.» Každou vrstvu a barevný tón zpracovávejte ze stejné šarže!» Dodržujte strukturu vrstev nátěru Berger-Zobel!
---------------------	--



Technický list

Minimální trvanlivost
Bezpečnostní pokyny

V neotevřeném původním obalu 15 měsíců na chladném, ale nemrznoucím místě.

Před použitím vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Informace týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možnostem zpracování musí být vyloučena závaznost a odpovědnost. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání platnost