



Technický list

[Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver

Popis produktu

Vlastnosti

Stříbřitá efektní pigmentová pasta na bázi vody pro výrobu metalických barevných odstínů

- » Vytváří stříbřitý metalický efekt
- » Jednosložkové
- » Jednoduchá aplikace
- » Kompatibilní s programem [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® a [Z] ZowoTec®

Oblast použití

Pro stavební dílce z PVC a dřeva, jako jsou např. okna, domovní dveře, srubové a zahradní domky, a rovněž fasády v interiéru i exteriéru.

Technické údaje

Pigmentový základ

Hliník, potažený

Hustota

1,2 g/ml

Technické pokyny ke zpracování

Použití

Nátěry [Z] ZowoPlast®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver lze přidávat rovnou do přípravků [Z] ZowoPlast® 2450 a [Z] ZowoPlast® 2490.
- » Přidáním přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver v 7% podílu (65 g/litr laku) lze vytvářet metalické barevné odstíny odpovídající odstínům základního nátěru Basis F.
- » Do základního množství lze přidávat variabilní množství maximálně v 10% podílu přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (93 g/litr laku).
- » Zpracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru v rámci homogenizace barvy po nadávkování pigmentových past.

Krycí nátěry [Z] ZowoTec®

- » Přidejte [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver do bezbarvého přípravku [Z] ZowoTec® 421, bezbarvého přípravku [Z] ZowoTec® 426 nebo bezbarvého přípravku [Z] ZowoTec® 444 a směs pak použijte k nátěru přes krycí vrchní nátěry [Z] ZowoTec® jako vrchní lak.
- » Vrchní lak nanášejte nejdříve po 4 hodinách, nejpozději však do 48 hodin po aplikaci vrchního nátěru [Z] ZowoTec® **bez sbroušení před aplikací.**
- » Přidáním přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver v 2% podílu (20 g/litr laku) do vrchních laků lze vytvářet metalické barevné odstíny odpovídající odstínům základního nátěru Basis D.
- » Do základního množství lze přidávat variabilní množství maximálně v 10% podílu přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g/litr laku).
- » Zpracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru.



Technický list

Lazurové nátěry [Z] ZowoTec®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver lze přidávat rovnou do lazurových vrchních nátěrů.
- » Do základního množství lze přidávat variabilní množství maximálně v 10% podílu přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g/litr laku).
- » Zapracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru v rámci homogenizace barvy po dávkování pigmentových past.

Nátěry [Z] DecoTec®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver lze přidávat rovnou do vrchních nátěrů.
- » Do základního množství lze přidávat variabilní množství maximálně v 10% podílu přípravku [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g/litr laku).
- » Vzhled metalického efektu se může u aplikace natíráním a nástřikem lišit.
- » Zapracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru v rámci homogenizace barvy po nadávkování pigmentových past.

Viskozita při zpracování

Připraveno k okamžitému použití.

Podmínky zpracování

Nesmí přijít do kontaktu s jiným rozpouštědlem, protože by mohlo dojít k nekompatibilitě.

Čištění pracovních pomůcek

» Před použitím materiál velice dobře promíchejte nebo protřepejte.

» Ihned po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Systémové produkty

Schválené výrobky pro míchání s přípravky [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver:

- » Vrchní nátěry na bázi vody řady [Z] ZowoTec®
- » Vrchní nátěry na bázi vody řady [Z] DecoTec®
- » Vrchní nátěry na bázi vody řady [Z] ZowoPlast®

Varianty balení

1 litr

Doplňující informace

Zvláštní upozornění

- » Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
- » Každou vrstvu a barevný odstín zpracovávejte ze stejné šarže!
- » Dodržujte jednotlivé vrstvy nátěru podle systému Berger-Zobel!

Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 12 měsíců na chladném místě bez výskytu mrazů.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Důležité údaje týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možnostem zpracování však musí být závaznost a odpovědnost vyloučeny. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání svoji platnost.