



Technický list

[Z] ZowoSmart® RheoX F1010

Popis produktu

Vlastnosti

Zahušťovací přísada pro stříkací laky na bázi vody

- » Ke zvýšení viskozity stříkacích laků Berger-Zobel na bázi vody
- » Vhodné pro míchačky
- » Jednoduchá aplikace
- » Kompatibilní s programem [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® a [Z] ZowoTec®

Oblast použití

Stříkací laky Berger-Zobel na bázi vody

Technické údaje

Báze výrobku

Hydrofobní polymerová disperze

Barva

Bezbarvá

Viskozita

Připraveno k okamžitému použití

Hustota

Cca 1,07 g/ml

Technické pokyny ke zpracování

Zpracování

- » **Před použitím** přípravek [Z] ZowoSmart® RheoX F1010 **velice dobře promíchejte nebo protřepejte**, zabraňte vzniku vzduchových bublin.
- » Zahušťovací přísada se přidává k základnímu laku maximálně ve 2,0% podílu.
- » Přesnější dávkování zkonzultujte s technickým oddělením společnosti Berger-Zobel.
- » Zpracujte do základního laku pomocí míchadla nebo vibrátoru, např. v rámci homogenizace barvy po dávkování pigmentových past.
- » Zahuštěný lak nechte před použitím 2 hodiny působit.
- » [Z] ZowoSmart® RheoX F1010 lze přidat jak ručně, tak i pomocí míchačky.

Viskozita při zpracování

Připraveno k okamžitému použití

Čištění pracovních pomůcek

Okamžitě po použití vodou nebo čističem [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Variety balení

1 litr a 5 litrů

Doplňující informace

Zvláštní upozornění

- » Proveďte zkušební nátěr. Před použitím zkontrolujte barvu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
- » Každou vrstvu a barevný odstín zpracovávejte ze stejné šarže!
- » Dodržujte jednotlivé vrstvy nátěru podle systému ZOBEL!

Minimální trvanlivost

V neotevřeném původním obalu 12 měsíců na chladném místě bez výskytu mrazů.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku. Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Důležité údaje týkající se bezpečnosti a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Všechny údaje odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitosti použití a možností zpracování však musí být závaznost a odpovědnost vyloučeny. V případě nového vydání pozbývají předchozí vydání platnost.