



Fiche technique

ZowoSmart 5070 MattingAgent

Description du produit

Propriétés

Pâte de matage sans solvant pour la réduction de la brillance

- » À un composant
- » Pour réduire la brillance des revêtements de finitions glacés et couvrants
- » Compatible avec les gammes [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® et [Z] ZowoTec®

Domaines d'utilisation

Pour les pièces de construction en PVC et en bois comme par exemple les fenêtres, les portes d'entrée, les maisons en rondins, les cabanes de jardin ainsi que les façades sans contact avec la terre à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Base du produit

Polymère urée dans une préparation aqueuse

Teinte

Blanc/ incolore après l'application

Viscosité

Thixotrope

Densité

1,07 g/ml environ

Consignes techniques d'application

Procédure d'application

- » **Bien mélanger avant usage** le Mattierpaste 5070, éviter l'apport d'air
- » La pâte de matage est ajoutée à la peinture de base à raison de 5% maximum.
- » Il n'est pas recommandé d'effectuer une réduction de plus d'un degré de brillance.
- » Réduit d'un degré de brillance quand il est ajouté à une proportion de 5% à la peinture de base.
- » La réduction du degré de brillance se rapporte toujours à la base définie en usine.

Degré de brillance de départ	+ 5% Mattierpaste 5070
semi-brillant	brillant soie
brillant soie	mat
mat	mat terne

- » Pour le degré de brillance « mat terne », consulter le service technique de Berger-Zobel.
- » 1 litre de Mattierpaste 5070 dans 20 litres de peinture de base correspond à 5%.
- » Intégration à la peinture de base à l'aide d'un mélangeur ou d'un vibreur par exemple dans le cadre de l'homogénéisation du coloris après le dosage des pâtes pigmentaires.

Viscosité d'application

Composé prêt à l'emploi

Nettoyage de l'équipement de travail

À l'eau ou avec du [Z] ZowoSmart® HydroCleaner immédiatement après utilisation

Variantes d'emballages

1 litre



Fiche technique

Autres consignes

Consignes particulières

- » Effectuer une application d'essai. Contrôler la couleur avant utilisation. Toute réclamation ultérieure ne sera pas prise en compte.
- » Travailler avec le même lot pour chaque couche et chaque couleur !
- » Observer la structure de revêtement de ZOBEL !

Durée minimum de conservation

12 mois au frais mais à l'abri du gel dans l'emballage original non ouvert

Consignes de sécurité

Toujours lire le marquage et les informations indiquées sur le produit avant l'utilisation. Observer les mesures de protection habituelles lors de l'application et du stockage. Consulter la fiche de données de sécurité concernant les données relatives à la sécurité ainsi que les consignes d'élimination.

Toutes les indications fournies sont conformes à l'état actuel de la technique. Toute responsabilité et obligation est ici exclue en raison de la variété des possibilités d'emploi et d'application. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité à la parution d'une nouvelle édition.