



Fiche technique

[Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver

Description du produit

Propriétés

Pâte à effets de pigmentation argentée à base aqueuse pour l'obtention de coloris métalliques

- » Crée un effet métallique argenté
- » À un composant
- » Utilisation facile
- » Compatible avec les gammes [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec® et [Z] ZowoTec®

Domaines d'utilisation

Pour les pièces de construction en PVC et en bois comme par exemple les fenêtres, les portes d'entrée, les maisons en rondins, les cabanes de jardin ainsi que les façades à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Base de pigment

Aluminium revêtu d'un coating

Densité

1,2 g/ml

Consignes techniques d'application

Utilisation

Revêtements [Z] ZowoPlast®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver peut être ajouté directement dans les produits [Z] ZowoPlast® 2450 et [Z] ZowoPlast® 2490.
- » Il est possible de créer des coloris métalliques assortis aux coloris de base F en ajoutant 7% de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (65 g / litre de vernis).
- » Un ajout variable à la quantité de base est possible jusqu'à 10% maxi. de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (93 g / litre de vernis).
- » Intégration à la peinture de base à l'aide d'un mélangeur ou d'un vibreur dans le cadre de l'homogénéisation du coloris après le dosage des pâtes pigmentaires.

Revêtements couvrants [Z] ZowoTec®

- » Ajouter le [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver dans les produits [Z] ZowoTec® 421 incolore, [Z] ZowoTec® 426 incolore ou [Z] ZowoTec® 444 incolore et les appliquer comme vernis de revêtement sur les revêtements de finition [Z] ZowoTec® couvrants.
- » Passer le vernis de revêtement **sans ponçage intermédiaire** au plus tôt après 4 heures mais cependant au plus tard dans les 48 heures après l'application du revêtement de finition [Z] ZowoTec®.
- » Il est possible de créer des coloris métalliques reposant sur les coloris de base D en ajoutant 2 % de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (20 g / litre de vernis) au vernis de revêtement.
- » Un ajout variable à la quantité de base est possible jusqu'à 10% maxi. de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g / litre de vernis).



Fiche technique

» Intégration à la peinture de base à l'aide d'un mélangeur ou d'un vibreur.

Revêtements de glaçage [Z] ZowoTec®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver peut être ajouté directement dans les revêtements de finition de glaçage.
- » Un ajout variable à la quantité de base est possible jusqu'à 10% maxi. de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g / litre de vernis).
- » Intégration à la peinture de base à l'aide d'un mélangeur ou d'un vibreur dans le cadre de l'homogénéisation du coloris après le dosage des pâtes pigmentaires.

Revêtements [Z] DecoTec®

- » [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver peut être ajouté directement dans les revêtements de finition de glaçage.
- » Un ajout variable à la quantité de base est possible jusqu'à 10% maxi. de [Z] ZowoSmart® EffectPigment Silver (100 g / litre de vernis).
- » L'aspect de l'effet métallique peut varier entre l'application au pinceau et par pulvérisation.
- » Intégration à la peinture de base à l'aide d'un mélangeur ou d'un vibreur dans le cadre de l'homogénéisation du coloris après le dosage des pâtes pigmentaires.

Viscosité d'application
Conditions de traitement

Composé prêt à l'emploi.

Ne doit pas entrer en contact avec d'autres solvants étant donné que sinon des incompatibilités peuvent apparaître.

Nettoyage de l'équipement de travail

» Bien mélanger ou agiter le produit avant usage.

À l'eau ou avec du [Z] ZowoHome® HydroCleaner immédiatement après utilisation

Produits de la gamme

Produits approuvés pour être mélangés au [Z] ZowoSmart® Effectpigment Silver :

- » Revêtement final à base aqueuse de la série [Z] ZowoTec®
- » Revêtement final à base aqueuse de la série [Z] DecoTec®
- » Revêtement final à base aqueuse de la série [Z] ZowoPlast®

Variantes d'emballages

1 litre



Fiche technique

Autres consignes

Consignes particulières

- » Effectuer une application d'essai. Contrôler la couleur avant utilisation. Toute réclamation ultérieure ne sera pas prise en compte.
- » Travailler avec le même lot pour chaque couche et chaque couleur !
- » Observer la structure de revêtement de ZOBEL !

Durée minimum de conservation

12 mois au frais mais à l'abri du gel dans l'emballage original non ouvert

Consignes de sécurité

Toujours lire le marquage et les informations indiquées sur le produit avant l'utilisation. Observer les mesures de protection habituelles lors de l'application et du stockage. Consulter la fiche de données de sécurité concernant les données relatives à la sécurité ainsi que les consignes d'élimination.

Toutes les indications fournies sont conformes à l'état actuel de la technique. Toute responsabilité et obligation est ici exclue en raison de la variété des possibilités d'emploi et d'application. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité à la parution d'une nouvelle édition.