



## Technisch informatieblad

# [Z] ZowoSmart® 5070 MattingAgent

### Productbeschrijving

#### Eigenschappen

Oplosmiddelvrije matteringspasta voor glansvermindering

- » Een-component
- » Om de glans van doorschijnende en dekkende toplagen te verminderen
- » Compatibel met het [Z] ZowoPlast®, [Z] DecoTec®- en [Z] ZowoTec®-programma

#### Toepassingsgebied

Voor kunststof en houten delen zoals ramen, voordeuren, blok- en tuinhuizen, maar ook voor gevels binnen en buiten zonder contact met de grond.

### Technische gegevens

#### Productbasis

Polymeerureum in watergedragen bereiding

#### Tint

Wit / kleurloos na verwerking

#### Viscositeit

Thixotroop

#### Dichtheid

Ca. 1,07 g/ml

### Verwerkingsinstructies

#### Opbrengmethode

- » [Z] ZowoSmart 5070® **voor gebruik goed doorroeren**, vermijd het binnendringen van lucht.
- » [Z] ZowoSmart 5070® wordt maximaal 5% aan de basislak toegevoegd.
- » Het wordt niet aanbevolen om meer dan één glansniveau te verminderen.
- » Vermindert de glansgraad bij toevoeging aan de basislak met 5%.
- » De glansverlaging heeft altijd betrekking op de fabrieksmatig ingestelde basis.

Basisglansgraad	+ 5% [Z] ZowoSmart® 5070
halfglans	zijdeglans
zijdeglans	mat
mat	dof mat

- » Voor de glansgraad "satijnmat" raadpleeg Berger-Zobel Techniek.
- » 1 liter [Z] ZowoSmart 5070® op 20 liter basislak komt overeen met 5%.
- » Verwerking in de basislak met behulp van een roer- of schudapparaat, bijvoorbeeld als onderdeel van kleurhomogenisatie na het doseren van de pigmentpasta's.

#### Verwerkingsviscositeit

Klaar voor gebruik

#### Reiniging van arbeidsmiddelen

Direct na gebruik met water of [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

### Verpakkingsvarianten

1 liter

### Verdere instructies

#### Speciale instructies

- » Proeflaklaag aanbrengen. Controleer de kleur voor gebruik. Latere klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.
- » Werk in één batch per laag en kleur!



## Technisch informatieblad

Minimale houdbaarheid  
Veiligheidsinstructies

» Let op de ZOBEL-coatingstructuur!

12 maanden koel, maar vorstvrij in de ongeopende originele verpakking

Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Bij verwerking en opslag de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht nemen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsgerelateerde gegevens en informatie over verwijdering.

Alle informatie komt overeen met de laatste stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en verwerkingen moeten bindende aard en aansprakelijkheid echter worden uitgesloten. Bij een nieuwe editie verliezen eerdere edities hun geldigheid.