



Технический паспорт



[Z] DecoTec® 5410 UniCoat 2in1 MS Dip

Описание продукта

Свойства

Атмосферостойкая тонкопленочная лазурь на водной основе для нанесения окунанием

- » Высокая интенсивность цвета и «дышащая»
- » Идеально для нанесения окунанием
- » Высокая погодостойкость
- » Промежуточное и конечное покрытие в одном продукте

Сфера применения

Для не сохраняющих размеры и не соприкасающихся с землей деревянных элементов внутри и вне зданий, например навесов для автомобилей, нижних поверхностей кровель, деревянных перекрытий, бревенчатых домов и садовых домиков, фасадов, ставней, заборов. Не подходит для садовой мебели или полов, например, полов террас.

Многокомпонентные / смолистые породы древесины и сучки могут изменять цвет (в зависимости от оттенка). Сучки могут привести к отслоению лака. Также многокомпонентные / смолистые субстраты могут ухудшать впитывание лаков и лазурей на водной основе. Выступление смолы не является дефектом покрытия.

Технические данные

Вяжущее в основе

Гибридная система из алкида и акрилата

Пигменты

Неорганические и органические цветные пигменты с высокой погодо- и светостойкостью

Оттенок

- » Color-Line Nature, Color-Line Classic и специальные оттенки на основе [Z] DecoTec® 5410 Basis DEL. Продукт включен в систему смешения цветов Berger-Zobel.
- » При применении без окрашивающей грунтовки итоговый оттенок структуры покрытия достигается после двукратного нанесения продукта [Z] DecoTec® 5410.
- » При применении с окрашивающей грунтовкой итоговый оттенок структуры покрытия представляет собой сочетание цветов грунтовки, промежуточного и конечного покрытия.
- » На цвет могут влиять вид, качество, влажность и условия обработки древесины

Плотность

Около 1,02 г/мл

Вязкость

11 ± 1 секунда (DIN 53211-4 / 20 °C)

Указания по использованию

Метод нанесения

Окунание, кистью
Наносить продукт методом окунания или кистью за 2 захода. Обеспечьте достаточную промежуточную сушку.

Рабочая вязкость

Продукт готов к применению, при необходимости разбавьте макс. 5% воды (предпочтительно водой без минеральных солей).

Условия использования

- » Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и обезжиренной



Технический паспорт

Расход
Время высыхания
(20 °C / относительная влажность
воздуха: 50%)

- » Около 20 °C для субстрата, материала и окружающей среды, относительная влажность воздуха: около 50%
- » Запрещается использовать при температуре ниже 15 °C и выше 30 °C
- » Перед использованием хорошо перемешайте материал; избегайте попадания воздуха
- » Во избежание образования поверхностной пленки всегда храните тару плотно закрытой.
- » Для удаления возможных образовавшихся частиц лака отфильтруйте лак сетчатым фильтром с размером ячеек 125 мкм (например, быстродействующим сетчатым фильтром).

Около 80 – 100 мл/м² за один заход

- » Высыхание «от пыли»: около 30 минут
- » Высыхание «на отлип»: около 1 часа

» Для нанесения следующего слоя: около 4 часов

Время высыхания зависит от наносимого количества и условий окружающей среды. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание. Обеспечьте поддержание постоянной температуры и вентиляции воздуха
Сразу после использования водой или очистителем [Z] ZowoSmart® HydroCleaner

Очистка оборудования

Системные продукты

Пропитка	[Z] ZowoTec® 118 Impregnation ProtectX
Грунтовка	[Z] ZowoTec® 200 Primer
	[Z] ZowoTec® 203 Primer ProtectX
	[Z] DecoTec® 5425 UniCoat 2in1 Impregnation
	[Z] DecoTec® 5426 UniCoat 3in1 Impregnation ProtectX
Промежуточное покрытие	[Z] DecoTec® 5410 UniCoat 2in1 MS Dip
Конечное покрытие	[Z] DecoTec® 5410 UniCoat 2in1 MS Dip

Структуры примерные. Соблюдайте технические паспорта на соответствующие продукты.

Структура стандартного покрытия

- 1 x [Z] ZowoTec® 118 Impregnation ProtectX
- 1 x [Z] DecoTec® 5410 UniCoat 2in1 MS Dip
- 1 x [Z] DecoTec® 5410 UniCoat 2in1 MS Dip

Варианты тары

Объемом 20 литров, дополнительные единицы упаковки по запросу

Дополнительные указания

Особые указания

- » Нанесите пробный слой. Перед использованием проверьте оттенок. Рекламации, поданные спустя некоторое время, не рассматриваются.
- » Для каждого слоя и оттенка используйте продукты из одной партии!
- » Соблюдайте структуру покрытия Berger-Zobel!

Маркировка ЛОС

Предельное значение ЕС для продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010)
Продукт содержит максимум < 130 г/л ЛОС

Минимальный срок хранения

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе в закрытой оригинальной таре

Интервал обслуживания

Для интенсивно используемых поверхностей повторная обработка рекомендуется через 1 – 2 года



Технический паспорт

Указания по технике безопасности

Перед использованием всегда читайте маркировку и информацию о продукте. При использовании и хранении соблюдайте стандартные меры защиты. Наиболее важные для безопасности данные, а также указания по утилизации приведены в паспорте безопасности.

Все данные соответствуют современному уровню развития техники. Однако из-за разнообразия возможностей использования и переработки продукта производитель не берет на себя никакие обязательства и исключает свою ответственность. В случае выхода нового издания предыдущие издания теряют свою силу.